

強度試験成績書

2019年 5月10日

福建 殿



工名	事称	坂之上									
打込箇所	土間 添加なし										
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スラブ°又はスラブ°フロー	粗骨材の最大寸法	セメントの種類による記号						
	普通	21	cm	mm	N						
指事	定項	呼び強度を保証する材齢28日 Air=4.5% 塩化物含有量0.30kg/m ³ 以下									
採取月日	試験月日	材齢(日)	番号	スラブ°(cm)	空気量(%)	温度(°C)	最大荷重(kN)	強度(N/mm ²)	平均強度(N/mm ²)	摘要	
4/12	5/10	28	1				206	26.2	25.9	標準養生	
			2				204	26.0			
			3				201	25.6			
備考										供試体寸法 φ10×20cm	
										担当者	森田 繕行

強度試験成績書

福建 殿

2019年 5月10日



株シートンク喜入工場
鹿児島市喜入中名町3-4

工名	坂之上										
打込箇所	土間（添加後）										
呼び方	コンクリートの種類による記号		呼び強度		スランブ°又はスランブ°フー		粗骨材の最大寸法		セメントの種類による記号		
	普通		21		12		20		N		
指事	呼び強度を保証する材齢28日 Air=4.5% 塩化物含有量0.30kg/m ³ 以下										
採取月日	試験月日	材齢(日)	番号	スランブ°(cm)	空気量(%)	温度(°C)	最大荷重(kN)	強度(N/mm ²)	平均強度(N/mm ²)	摘要	
4/12	5/10	28	1	13.0	4.2	18.0	214	27.2	26.9	標準養生	
			2				212	27.0			
			3				208	26.5			
備考										供試体寸法 φ10×20cm	
										担当者	森田 繕行